

Produkttype:

DISPERSIONS-SILIKAT-VANDSKURING

til vægge og facader - inde og ude.

Egenskaber:

- Vandskuring / Grunder til jævne, ujævne og sprækkede overflader - inde og ude.
- Opløsningsmidelfri
- Diffusionsåben

Anvendelse:

Benyttes på indvendige og udvendige vægge og facader, til at forbedre vedhæftningen på glatte og gamle overflader, hvor man ønsker at bibringe overfladen en fin pudstruktur, og samtidig armere og dække svindrevner og pudsskader.

Benyttes ligeledes, hvor man ønsker en overfladestruktur som vandskuring eller anden struktur.

Forberedelse:

Bunden skal være ren, fast og bæredygtig.

Løstsiddende "rester" fra tidligere behandling skal fjernes ned til fast bund.

Overfladen kan evt. højtryksspules.

Huller, større revner og større pudsskader skal udbedres.

Stærkt sugende overflader, grundes med Fixativ F10 (fortyndet 1:1).

Påføring:

Produktet kan påføres på flere måder, afhængig af det ønskede resultat. Følgende kan benyttes til påføring:

Spartel, pensel, rulle eller sprøjte. På ru eller strukturrede flader kan Elite Vandskuring påføres med rulle.

Ønskes en grovere struktur, påføres flere lag.

Elite

Silikat

VANDSKURING

2-i-1

**Slutbehandling:**

Vægge: Overmales med Akryl-vægmaling.

Facade: Overmales med Akryl-, Silikone-, eller Silikat-facademaling.

Vigtigt: Elite Vandskuring bør ikke fortyndes med vand.

Arbejdstemperatur:

Ikke under + 5°C. Emnet skal være tørt.

Undgå regn eller fugtigt vejr.

Tørretid:

Overfladetør og overstrygbar:

Efter ca. 12 timer (20°C / 65% relativ luftfugtighed).

Farvenuancer:

Hvid / Skal overmales.

Rækkeevne:

1 kg - ca. 1-2 m² pr. arbejdsgang.

Sammensætning:

Dispersions-Silikatfarve, Vandglas-acrylatdispersion.

Sikkerhedsregler
1993

00-4

**Ætsende**

Farligt ved indtagelse.

Irriterer øjnene og huden.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Ved indtagelse, kontakt omgående læge, og vis denne beholder eller etiket.