

Belægninger

SÜDWEST AquaVision 2K-All-Grund

U55

Egenskaber:

Aqua Vision 2K er en allround vandfortyndbar to komponent epoxy primer, baseret på epoxyharpiks til brug indendørs og ude.

For hårde, ikke-absorberende overflader, såsom f.eks Metaller, fliser, glas, keramik og glasfiber.

Kan overmales med vandfortyndbare eller opløsningsmiddelbaserede malinger. Er ikke velegnet til maling af termoplastiske belægninger og fleksible overflader.

Funktioner:

- Ekstrem god vedhæftning
- Let at anvende
- Hurtig tørring
- God fylde
- Mild lugt
- Aktiv korrosionsbeskyttelse
- Lavt indhold af opløsningsmidler
- Universal overmalbarhed

Farve: hvid 9110

Emballage: 800 ml (400 ml maling, 400 ml hærder)

Forbrug: 7-9m² per liter.

Glans niveau: medium glans

Generelle regler:

Alle overflader skal være rene, tørre, stabile og være fri for fedt og andre stoffer. Lav evt. et lille testområde først.

Jern / stål / rustfrit stål:

Fjern løs maling, evt. rust og hvis nødvendig, rens med affedtningmiddel.

Zink og galvaniserede overflader:

Brug en egnet rens til Zink og galvaniserede overflader.

Kobber og aluminium:

Rens med kobber og aluminium rens

Fliser / Keramik / Glas:

Rens fri for kalk og andre urenheder. Fliser kan evt. mattes med fint sandpapir.

Blandingsforhold:

Blandingsforhold i ml: 1 del maling : 1 del hærder.

Blandingsforhold i gram: 6 dele maling : 4 dele hærder.

Pot life (brugstid): ca 2 timer

Forarbejdningsbetingelser:

Temperatur og fugtighed påvirker tørring. Ved lave temperaturer og høj luftfugtighed er tørring forsinket.

Ikke under + 10 ° C og en luftfugtighed behandles og tørt > 80%. Under hærdning (ca. 8 timer ved 20 ° C) skal overfladen, der skal beskyttes mod fugt.

Fortynding / Rengøring værktøjer:

Rent vand (drikkevand kvalitet). Værktøjer til længere pauser og efter endt arbejde Vask med vand, med sæbevand skyl og skyl

Tørring:

Ved +20°C og 60% rel. luftfugtighed, 100 .mu.m vådfilmtykkelse.

Støvtør: ca 1 time
Overmalbar: ca 3 timer (vandbaseret)
Hærdning: omkring 16 timer.

(Højere lagtykkelse og / eller lavere temperaturer forlænger tørretiden)



Farve & Lak A/S
Bredhøjvej 23
8600 Silkeborg
Danmark

Tel: +45 8681 2626
info@farve-lak.dk
www.farve-lak.dk

