

# LADY Supreme Finish Halvblank 40

## Produktbeskrivelse

### Type

Vandfortyndbar oliemaling til indendørs træværk.

### Egenskaber og fordele

Giver en ensartet, slidstærk og glat overflade med et elegant udseende.

Lugtsvag.

### Anvendelsesområde

Mellem- og topstrøg på træpaneler, MDF, møbler, døre, karme og trælistes.

## Produktdata

<b>Emballagestørrelser</b>	0,75 l (base 0,68 l) og 3 l (base 2,7 l)
<b>Fås i følgende baser</b>	Hvid, A, B og C.
<b>Toning</b>	Baser skal tones i Jotun Multicolor. Indtil 10% med Jotun Multicolor tonepasta.
<b>Kulører</b>	Hvid base kan anvendes utonet som hvid.
<b>Glansgrad</b>	40 halvblank
<b>Generisk type</b>	Vandfortyndbar polyurethanmodificeret oliemaling.
<b>Tørstof</b>	36 ± 2 volumen%
<b>Litervægt</b>	1,1 - 1,3
<b>VOC for Klar-Til-Brug Blanding</b>	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l. Dette produkt indeholder max 89 g/l VOC.

## Påføringsinformation

### Bemærk

Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt. Oliemaling kan gulne over tid.

### Påføringsmetoder

Pensel eller rulle og pensel. Påføres fyldigt og ensartet.

### Vejledende data for air spray

<b>Sprøjtedyse</b>	0,53 mm (0.021")
<b>Sprøjtevinkelgrader</b>	65°- 80°
<b>Dysetryk</b>	15 MPa (150 kg/cm <sup>2</sup> )

Påføring med sprøjte må kun udføres af professionelle brugere.

### Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal ved påføring være over +10°C.

### Anbefalet filmtykkelse per strøg

<b>Tør</b>	Typisk	40 µm
<b>Våd</b>	Minimum	100 µm
<b>Våd</b>	Maksimum	125 µm

### Forbrug pr. strøg

<b>Anbefalet</b>	8 - 10	m <sup>2</sup> /l
------------------	--------	-------------------

### Fortynding

Produktet er klar til brug og skal ikke fortyndes.

### Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

### Tørretider

#### Relativ Fugtighed (RF) 50%

<b>Lufttemperatur</b>	23°C
<b>Overfladetemperatur</b>	23°C
<b>Berøringstør</b>	2 time(r)
<b>Overmalingsinterval, min.</b>	8 time(r)
<b>Klar til anvendelse</b>	24 time(r)
<b>Hærdet</b>	4 uger

## Brugsanvisning

### Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Rengør med JOTUN Husvask. Skyl med vand. Brug handsker. Tidligere malet træværk: Slibes mat og afstøves. MDF og hårde, glatte overflader: Slibes mat og afstøves.

### Grundning

Umalet træværk: 1-2 x JOTUN Knast- og Spærregrunder. MDF og hårde, glatte overflader: 1 x JOTUN Hæftegrunder Universal.

### Topstrøg

2 x LADY Supreme Finish Halvblank 40. En let slibning mellem strøgene anbefales for det bedste slutresultat.

### Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

### Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



## Miljømærkning



Better for the environment...

- Velegnet til indendørs brug.
- Lavt indhold af farlige stoffer.
- Lavt indhold af opløsningsmidler.

... better for you.

NOR/7/1

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

1-1

1993

Produktregistreringsnummer: Under anmeldelse

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.