

# JOTUN Mur Silikat Binder

## Produktbeskrivelse

### Type

Silikatbaseret grundning og tilsætning iht. DIN 18363, 2.4.1., til JOTUN Mur Silikat Understrygning og JOTUN Mur Silikat Maling.

### Egenskaber og fordele

Giver bedre vedhæftning på mineralske underlag.

### Anvendelsesområde

Anvendes som grundning inden- og udendørs på stærkt sugende og løse mineralske underlag inden videre behandling med silikatsystemet. Teglsten skal pudses ifølge NS 3420 inden overmaling.

## Produktdata

<b>Emballagestørrelser</b>	2 l og 10 l
<b>Kulører</b>	Hvid transparent
<b>Glansgrad</b>	Mat
<b>Generisk type</b>	Silikatbinder iht. DIN 18363,2.4.1
<b>Tørstof</b>	13, ± 2 volumen% 1
<b>Litervægt</b>	1,03
<b>pH værdi</b>	11
<b>VOC for Klar-Til-Brug Blanding</b>	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/h): 30 g/l. Dette produkt indeholder max 30 g/l VOC.

## Påføringsinformation

### Bemærk

Maling betragtes som halvfabrikata. Resultatet er afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, påføring osv. Bed om yderligere information.

JOTUN Mur Silikat Binder brugt som grundning skal ikke anvendes sammen med JOTUN Imprægnering Mur og Sten.

### Påføringsmetoder

Grov, alkaliefast pensel.  
Påføres nedefra og op på ubehandlet og bart murværk/puds.

### Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget skal være over +5°C og under +25°C under påføring.  
Må ikke påføres i direkte sollys.

## Anbefalet filmtykkelse per strøg

<b>Tør</b>	Typisk	5 µm
<b>Våd</b>	Typisk	60 µm

## Forbrug pr. strøg

<b>Anbefalet</b>	4 - 8	m <sup>2</sup> /l
------------------	-------	-------------------

Afhængig af underlagets beskaffenhed.

## Fortynding

En-komponent.

Blandingsforhold med JOTUN Mur Silikat Understrygning og JOTUN Mur Silikat Maling er afhængig af underlagets sugsevne. JOTUN Mur Silikat Binder brugt som grunding fortyndes med vand 1:1. JOTUN Mur Silikat Binder skal ikke fortyndes med vand, når den er anvendt som tilsætning.

## Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

## Tørretider

Tørretiden afhænger af underlagets temperatur (min. +5°C), sugsevne, luftfugtighed og ventilation. Højere luftfugtighed vil forlænge tørretiden væsentligt.

### Relativ Fugtighed (RF) 50%

<b>Lufttemperatur</b>	10°C	23°C
<b>Overfladetemperatur</b>	10°C	23°C
<b>Støvtør</b>		1 time(r)
<b>Overmalingsinterval, min.</b>	24 time(r)	12 time(r)

## Brugsanvisning

### Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Overfladeskimmel, sod og anden smuds fjernes med JOTUN Kraftvask med efterfølgende skylning med rent vand (vinduer bør afdækkes). Påfør JOTUN Træ- og Murrens iht. brugsanvisningen. Alle byggetekniske mangler skal udbedres, inden malebehandlingen starter. Underlaget skal være tørt inden videre behandling, og pudsreparationer skal hærde i mindst 4 uger inden overmaling. Silikat ætser vinduesglas, metaller og natursten - bør afdækkes.

Ubehandlet tegl pudses inden overmaling. Pudsarbejder udføres iht. NS 3420. Underlag, der tidligere er behandlet med organisk maling, skal genoprettes til den oprindelige tilstand (bar mur) inden overmaling.

### Grunding

Al bart murværk samt meget/uens sugende underlag grundes med JOTUN Mur Silikat Binder fortyndet med vand 1:1. Start påføringen nedefra og op.

### Mellemstrøg (Understrøg)

Ved behov for strukturudjævning og overbygning af revner i underlaget påføres 1 x JOTUN Mur Silikat Understrygning (fortyndet med JOTUN Mur Silikat Binder 5:1), inden JOTUN Mur Silikat Maling påføres. Anvendt som mellemstrygning i opbygning af system tilsættes JOTUN Mur Silikat Binder i forholdet 2 dele maling til 1 del binder.

## Topstrøg

**JOTUN Mur Silikat Maling.** Denne kan fortyndes med JOTUN Mur Silikat Binder. JOTUN Mur Silikat Binder skal ikke fortyndes med vand, når den er anvendt som tilsætning.

Tilsætning er afhængig af underlagets tilstand.

## Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

## Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 1458866

Sikkerhedsregler

00-4

1993

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.