

BENAR MATT



E020302 03-2008

Benar Mat er en alkydolie med meget god vejrbestandighed og vandfasthed. Den giver en halvmat, beskyttende film og er specielt velegnet til topstrøg på ædle træsorter, men kan også anvendes som halvmat topstrøg på andre underlag.

FYSISKE DATA:

Type.....	Alkydolie til inden- og udendørs brug
Farver.....	Klar
Glans.....	Halvmat
Viskositet.....	170 cP
Litervægt.....	0,95
Tørstof i volumen %.....	56
Flammepunkt (°C).....	62

TEKNISKE DATA:

Anbefalet filmtykkelse, tør.....	35 mikrometer
Anbefalet filmtykkelse, våd.....	60 mikrometer
Anbefalet forbrug.....	12-16 m ² /litr.
Påføringsmetode.....	Pensel, korthåret rulle kombineret med fordriver.
Tørretider (v/23 °C, 50% R.H.):	
Støvtør.....	6 timer
Min. interval for overmaling.....	24 timer
Brugstør, min.....	Afviger ved ændring i temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse.
Fortynder/Rengøringsmiddel.....	Mineralsk terpentin.
Blandingsforhold.....	En-komponent.

SIKKERHEDSDATA:

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere. Kodenr. (1993): 2-1. Pr.nr.: 824641.
EU grænseværdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l (2010). Produktet indeholder max. 400 g/l VOC.

BRANDFAREKLASSE:

Danmark.....	III-1
--------------	-------

DIVERSE:

Emballagestørrelser.....	0,75 l
Bemærk.....	Omrøres grundigt før og under brug. Pga. FARE FOR SELVANTÆNDELSE SKAL BRUGTE KLUDE O.L. BRÆNDES OMGÅENDE eller lægges i vand.

BRUGSANVISNING:

Forbehandling:

Træværket pudset let og påføres 3 strøg Benar Blank eller Benar UVR. Det anbefales at slibe let mellem strøgene. Herefter påføres Benar Mat som topstrøg..

Anvendelsesmåde:

For bedst mulig **udendørs** beskyttelse anbefales 4 strøg Benar UVR. Hvis en mat overflade ønskes, anbefales at slutstryge med Benar Mat. Ved vedligeholdelse af Benar Mat påføres 1 strøg Benar Blank eller UVR og derefter 1strøg Benar Mat.

Affaldshåndtering: Hæld overskydende maling tilbage i emballagen. Flydende maling må ikke hældes i afløbet. Bortskaffes i h.t. lokale forskrifter.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Man forbeholder sig retten til uden varsel at ændre de opgivne data.
Maling kan betragtes som halvfabrikata. Resultatet er afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring osv.
Bed om yderligere information.
