

LADY VÅTRUM 20



E010172 12-2009

Type: Lady Våtrum er vandfortyndbar akrylmaling til indendørs brug i vådrum som badeværelser og bryggers.

Egenskaber: Lady Våtrum indgår i Jotuns Vådrumssystem og kan anvendes som vandtættende og vandafvisende overfladelag på vægge i vådzone (se egen brochure "Lady Våtrumssystem"). Lady Våtrum er en meget vandfast maling, der indeholder midler mod overfladeskimmel.

Anvendelsesområde: Jotuns vådrumssystem kan anvendes på underlag som beton, puds og bygningsplader til vådrum.

FYSISKE DATA:

Type.....	Akryl dispersionsmaling.
Farver.....	Hvid, A-B-C base til toning i Jotun Multicolor. Hvid er en fuldpigmenteret hvid farve. Hvis hvid base købes som hvid, skal den ikke tones i Jotun Multicolor. Alle andre farver skal tones i Jotun Multicolor.
Glans.....	20 halvblank.
Viskositet.....	118 K.U., 120 cP
Litervægt.....	1,30
Tørstof i volumen %.....	38

TEKNISKE DATA:

Anbefalet forbrug.....	8-10 m ² /litr.
Påføringsmetode.....	Rulle, pensel eller airless sprøjte.
Tørretider (v/23 °C, 50% R.H.):	
Støvtør.....	Ca. 1 time
Min. interval for overmaling.....	Ca. 2 timer
Brugstør, min.....	Mindst 10 dage før vandbelastning.
Fortynder/Rengøringsmiddel.....	Vand/sæbe og vand.

SIKKERHEDSDATA:

Der er udarbejdet leverandørbrugsanvisning til erhvervsmæssige brugere. Kodernr. (1993): 00-1. Pr.nr.: 930268. EU grænseværdi for produktet (kat. A/a) 30 g/l (2010). Produktet indeholder max. 10 g/l VOC.

DIVERSE:

Toning.....	Indtil 10% med Jotun tonepasta.
Emballagestørrelser.....	1 (0,9) og 3 (2,7) liter.
Bemærk.....	Omrøres godt. Transporteres og lagres frostfrit. Underlagets og luftens temperatur skal være min. +10°C. BASER SKAL TONES. Dækgaranti: Nærmere om Jotuns Garanti: "Dækker efter 2 strøg". Garantivilkår: Anvist brugsanvisning skal være fulgt. Garantiens indhold: Med garantien "Dækker efter 2 strøg" menes, at underlagsfarven er dækket efter 2 strøg. Evt. garanti giver ret til ny gratis maling, der dækker underlagsfarven; der ydes ikke erstatning for udført malerarbejde. Uden for garantien er skade på malingsfilmen pga. (skjulte) fejl i underlaget. Forbrugerens rettigheder i h.t. aktuel lovgivning kommer i tillæg til og begrænses ikke af garantien.

BRUGSANVISNING:

Forarbejde:

Underlaget skal være fast, rent og tørt.

Forbehandling:

Sugende, kridtende, smittende underlag: Afbørstes og forlimes med Jotun Grunning/Lim for Våtrum, fortyndet 2:1 med vand. Lad behandlingen tørre ca. 4 timer. Jotun Vådrumstapet monteres med Jotun Grunning/Lim for Våtrum. Bart jern og sømhoveder grundes med Bengalack Metallgrunning (Arcanol).

Grunding:

Nyt, ubehandlet Jotun Vådrumstapet: Grundes med Jotun Grunning/Lim for Våtrum ufortyndet. Lad behandlingen tørre min. 8 timer, inden mellem- og topstrøg påføres.

Tidligere malet: Rengøres, nedmattes og afstøves.

Anvendelsesmåde:

Lady Våtrum 20 påføres bedst med rulle. Til udspartling anvendes pensel. Der bør være 2 timer mellem hver gang Lady Våtrum 20 påføres. Systemet bør tørre 10 dage, inden det udsættes for vand. For mere detaljeret information, se brochuren: "Lady Våtrumssystem" eller www.jotun.dk.

Mellemstrygning/Topstrøg: 2 strøg Lady Våtrum 20. På sugende, porøse underlag anbefales 3 malingsstrøg for at undgå skjolder.

AFFALDSHÅNDTERING:

Hæld overskydende maling tilbage i emballagen. Flydende maling må ikke hældes i afløbet. Bortskaffes i h.t.lokale forskrifter.



Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Man forbeholder sig retten til uden varsel at ændre de opgivne data.

Maling kan betragtes som halvfabrikata. Resultatet er afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed,

forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring osv.
Bed om yderligere information.
