

Tekniske data

LADY CLASSIC 40



12-2010

Lady Classic 40 er en halvblank, slidstærk, tixotropisk interiørmaling, der er baseret på alkydolie. Lady Classic 40 anvendes som mellem- og topstrøg på underlag som døre, vinduer, lister, paneler, lofter og trævægge.

Lady Classic 40 har god fylde og flyder godt ud, den løber ikke og er behagelig at arbejde med.

FYSISKE DATA:

Type.....	Tixotropisk alkydoliemaling.
Farver.....	Hvid. A, B og C-base til toning i Jotun Multicolor.
Glans.....	Halvblank 40.
Viskositet.....	330 cP
Litervægt.....	1,02-1,20
Tørstof i volumen %.....	37
Flammepunkt (°C).....	62

TEKNISKE DATA:

Anbefalet filmtykkelse, tør.....	40 mikrometer
Anbefalet filmtykkelse, våd.....	110 mikrometer
Anbefalet forbrug.....	8-12 m ²
Påføringsmetode.....	Pensel, rulle m/fordriver, pude. Sprøjtepåføring skal udføres af professionelle.

Tørretider (v/23 °C, 50% R.H.):

Støvtør.....	4 timer
Berøringstør.....	6-8 timer
Min. interval for overmaling.....	24 timer Afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.
Fortynder/Rengøringsmiddel.....	Fortynder: Mineralsk terpentin. Rengøres i mineralsk terpentin og vand.
Blandingsforhold.....	En-komponent.

SIKKERHEDSDATA:

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad for produktet.

EU grænseværdi for produktet (kat. A/d): 300 g/l (2010). Produktet indeholder max. 300 g/l VOC

Kodenr. (1993): 1-1..

DIVERSE:

Toning.....	Indtil 10% Jotun tonepasta.
Emballagestørrelser.....	Baser: 0,68 l - 2,7 l . Hvid: 0,75 l og 3 l.
Bemærk.....	Transporteres og opbevares frostfrit. Sørg for opvarmning/udluftning i f.m. hærdeprocessen. Omrøres godt inden brug. Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. BASER SKAL TONES.

BRUGSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Underlaget skal være fast, rent og tørt. Tidligere malebehandlede underlag rengøres med Jotun Husvask og skylles med vand. Gammel blank og halvblank malebehandling slibes mat og afstøves. Smittende, porøse og/eller sugende underlag afbørstes og grundes med Jotun Grunning for Træ og Panel. Ujævnheder spartles med Jotun Spartel for Træværk og pletmales inden malebehandling med 2 strøg Lady Classic 40.

ANVENDELSESMÅDE:

Lady Classic 40 er klar til brug og skal ikke fortyndes. malingen påføres med pensel eller rulle/fordriver. På sugende, porøse underlag anbefales 3 malingsstrøg for at undgå skjolder.

AFFALDSHÅNDTERING:

Flydende maling må ikke hældes i afløbet, bortskaffes i h.t. lokale forskrifter.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Man forbeholder sig retten til uden varsel at ændre de opgivne data.

Maling kan betragtes som halvfabrikata. Resultatet er afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring osv.

Bed om yderligere information.
