

DEMIDEKK DEKKBEIS



E020204 11-2006

DEMIDEKK DEKKBEIS er en pigmenteret dækkende træbeskyttelse til udendørs brug. Det høje pigmentindhold beskytter træværket mod sollysets nedbrydende virkning og sammen med bindemidler af høj kvalitet fås en meget god vejrbestandighed. Anvendes i system med Visir Grunning/Visir Ekstra. Er tilsat filmkonserverende midler mod overfladeskimmel.

FYSISKE DATA:

Type.....	Baseret på alkydolie og akrylat.
Farver.....	Hvid, A, B, C, Oxydrød, Okker og Gul base. Tones i Jotun Multicolor
Glans.....	20-50
Viskositet.....	Ca. 40 cP
Litervægt.....	Hvid/C-base: 1,25/1,05
Tørstof i volumen %.....	Hvid/C-base: 36/33
Flammepunkt (°C).....	-

TEKNISKE DATA:

Anbefalet filmtykkelse, tør.....	40-50 mikrometer
Anbefalet filmtykkelse, våd.....	80-100 mikrometer
Anbefalet forbrug, uhøvlet træværk.....	6-8 m ² /ltr.
.....	
Anbefalet forbrug, høvlet træværk.....	10-12 m ² /ltr.
Påføringsmetode.....	Pensel og højtrykssprøjte.
Vejledende data for anvendelse af højtrykssprøjte:	
Dyse.....	0,38-0,46 mm/0,015"-0,018"
Viftevinkel.....	65 grader
Malingstryk.....	MPa 15-18/150-180 kg/cm ²
Tørretider (v/23 °C, 50% R.H.):	
Støvtør.....	Ca. 1,0 time
Min. interval for overmaling.....	Ca. 10 timer Afviger ved ændring i temperatur, fugtighed, vindforhold og filmtykkelse
Fortynder/Rengøringsmiddel.....	Værktøj rengøres i sæbe og vand, bagefter mineralsk terpentin.

SIKKERHEDSDATA:

Der er udarbejdet leverandørbrugsanvisning til erhvervsmæssige brugere. Kodernr. (1993): 00-1. Pr.nr.: 824713. Eu grænseværdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l (2010). Produktet indeholder max. 80 g/l VOC.

DIVERSE:

Toning.....	Max. 288 sk.d. med Jotun Multicolor tonepasta - automatisk maskine.
Emballagestørrelser.....	Hvid: 1, 3 og 10 liter, Baser: 0,9, 2,7 og 9 l.
Bemærk.....	Mal ikke hvis der er fare for regn eller dug, før malingsfilmen er tør. Temperatur i luft og underlag skal være over +5°C. Husk at behandle endetræet. DER MÅ IKKE TILSÆTTES FREMMEDE OLIER. LAGRES OG FRAGTES FROSTFRIT. BASER SKAL TONES.

BRUGSANVISNING:

Forbehandling:

Fladerne rengøres med Jotun Husvask/Kraftvask (se brugsanvisning) og skylles godt efter med rent vand. Løs træbeskyttelse/maling og løse træfibre fjernes ved stålbørstning/skrabning. Herefter benyttes Jotun Træ- og Murrens. Tidligere behandling med linolie uden bly, zinkhvidt eller lignende fjernes ned til bart træværk. Bart metal grundes med Arcanol. Nyt galvaniseret stål bør helst eksponeres i 1 år før behandling. Gammelt galvaniseret stål rengøres meget grundigt med Jotun Kraftvask, lad dette virke i 3-5 min., før det hele skylles af med vand. Skyl meget godt. Herefter påføres Arcanol og Demidekk Dekkbeis. Gammel tjære-, mineraloliebehandling eller lignende kan give misfarvning ved ny behandling. Underlaget skal være overfladetørt. Omrør godt, bland indhold i spande med forskellige produktionsnumre sammen.

Anvendelsesområde:

Nyt træværk: Behandles før eller umiddelbart efter montering med Visir Grunning/Visir Extra. Husk at mætte endetræet med 3-4 strøg vådt-i-vådt. Derefter påføres 2 strøg Demidekk Dekkbeis. Nyt træværk, der har stået ubehandlet i mere end 4-6 uger (afhængig af årstiden) skal afrensnes med stålkardæsk før oliegrunding.

Træværk behandlet med transparent træbeskyttelse: Transparent træbeskyttelse, der er ældre end 6 måneder: Vedhæftning til underlaget undersøges omhyggeligt. Behandling, der er ældre end 1 år, afrensnes grundigt med stålkardæsk før grunding. Meget sugende flader påføres 2 strøg grunding vådt-i-vådt.

Træværk tidligere behandlet med dækkende træbeskyttelse: Vedhæftning til underlaget undersøget omhyggeligt. Gammel, løs behandling fjernes helt. Alt bart træværk grundes med Visir Grunning/Visir Extra. Herefter påføres 2 strøg Demidekk Dekkbeis.

Generelt: Underlaget skal være fast, rent og tørt før malerarbejdet starter. Temperaturen i luften og underlaget skal være over +5°C.

NB! 3 påføringer på høvlet træværk giver øget holdbarhed.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Man forbeholder sig retten til uden varsel at ændre de opgivne data.

Maling kan betragtes som halvfabrikata. Resultatet er afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring osv.

Bed om yderligere information.
