

Südwest

Paladur K27/K28

Klar polyurethan lak til træ

Glans Silkemat, blank

Lufttørrende polyurethan lak

Gulvlak

Bådlak

Anvendelsesområde:

Inde og ude. Silkemat/blank klar lak til lakering på træ, f.eks. trægulve eller som lakering på bejdset overflader.

Egenskaber:

Let at påføre, mekanisk belastbar, modstandsdygtig mod rengøringsmidler .Indeholder ikke biocid.

Overflade:

Skal være tør, bæredygtig, ren og fri for fedtstoffer. Gammel lak bør matslibes før genlakering eller fjernes helt. Der bør laves et prøvestrøg før fuldlakering. Omrøres godt før brug.

Påføringsmetode:

Pensel, rulle, sprøjte. 1. Lag kan fortyndes op til 20% med terpentin. 2-3 lag ufortyndet.

Fortynding :

Mineralsk Terpentin.

Tørring:

Kan overlakeres efter ca. 12 timer, kan betrædes efter ca. 15 timer, Gennemhærdet efter ca. 7 dage.

Forbrug:

Ca. 6-8 m² pr. Liter

Importør Danmark:

Farve&Lak Danmark A/S

Bredhøjvej 23, 8600 Silkeborg. Telefon 86800642

Risikoangivelse: gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Sikkerhedsanvisninger: opbevares utilgængeligt for børn. Farlig ved indånding og indtagelse, ved indtagelse kontakt omgående en læge og vis denne beholder eller etiket. Må kun bruges på steder med god ventilation. Produkt og emballage skal behandles som farligt affald. Indeholder: 2-Butanonoxim, 2-ethylhexanoat. Kan udløse allergiske reaktioner. EU grænseværdi for dette produkt (kategori A/i): 500 g/l (2010). Dette produkt indeholder max 500 g/l VOC.